

## Tegl og granit afrensning (surt rensmiddel)

### Beskrivelse

Afrensningen udføres med en pasta af surt specialrensemiddel (som Alkutex) der påføres med lavtrykssprøjte.

Efter en virketid afhængig af tilstand nedskylles med rindende varmt vand.

### Anvendelsesområder

På syrefaste overflader; tegl og granit, hvor Hødvandsspuling (OMØ 01) ikke er tilstrækkelig og hvor højtryksspuling med sandtilsats (OMØ 03) er for hård en metode

### Udførelse

Specielle områder Overfladen forvandes med rent vand, hvorefter pastaen påføres i et jævnt lag.

Virketid 1-5 min., herefter afspuling med vand.

Afrensning nedefra og oppefter

Leverandørens brugsanvisning bør følges nøje

### Udfald

Aftales efter nærmere vurdering af virkning, følgevirkning i det enkelte tilfælde. Gipsaflejninger opløses ikke.

Efter afrensningen vil de fremstå som musegrå belægninger.

Referencefelt bør prøverenses

### Kontrolmetoder

Visuel bedømmelse og pH målinger.

Sammenligning med referencefelt Vand kan trænge gennem evt. revner og utætheder i ejendommen og derved forårsage vandskade.



*"Svaneborg" på Åboulevarden*



*Korsør banegård*

